

項 目		JIS 規格値		A 種品 (JIS A 6930)	B 種品 (JIS A 6930)	
透湿性	透湿抵抗 ㎡・s・Pa/ng		A 種	82×10 ³ 以上	213×10 ⁻³	-
			B 種	144×10 ³ 以上	-	410×10 ⁻³
	透湿度 g/(㎡・24h)		A 種	7.0 以下	2.7	-
			B 種	4.0 以下	-	1.4
強度 つづり針 保持強さ N (kgf)	2 3℃	MD	15 以上 (1.53 以上)	21.7 (2.21)	42.4 (4.32)	
		TD	15 以上 (1.53 以上)	22.1 (2.25)	42.8 (4.36)	
	－ 5℃	MD	15 以上 (1.53 以上)	32.2 (3.28)	60.7 (6.19)	
		TD	15 以上 (1.53 以上)	33.6 (3.43)	61.6 (6.28)	
耐久性 %	加熱処理後の 縦方向切断伸び残率		50 以上	104	101	
	アルカリ処理後の 縦方向切断伸び残率		80 以上	102	100	
発火性			発火なし	発火なし	発火なし	

※ 上記の物性はすべて測定値であり、規格値ではありません